

StoCryl GL**Alapozó a StoCryl BF 100 alá**

Jellemzés				
Külső megjelenés	Színtelen, áttetsző			
Rendeltetés	Nagyon jó tapadás az aljzaton Jó behatolóképeség Szívóképeség-szabályzás			
Feldolgozás	Egyszerű feldolgozás Felhasználásra kész			
Alkalmazási terület				
	Csak kültéri felhasználás. Cementkötésű aljzatok, így beton vagy esztrich felületek. Alapozás StoCryl BF 100 alá ásványi aljzatokon, kül- és beltérben. Közvetlenül az előkészített betonaljzatra.			
Műszaki adatok				
Termékcsoporth	Alapozó			
Jellemző adatok	Jellemző	Szabványvizsgálati előírás	Érték	Egység
	Sűrűség	DIN 53-213-2	0,8	g/cm ³ 1)
	1) g/cm ³ = kg/l A mutatószámok megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes nyers- anyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély mértékben eltérhet anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná.			
Feldolgozási tudnivalók				
Aljzat	A betonaljzat - laza, málló részekről (pl. csökkent szilárdságú, lerepedő élektől is), könnyen leváló rétegektől (pl. cementhártya) mentes legyen, és nem morzsolódhat vagy porlódhat. - mentes legyen másfajta anyagoktól, így pl. nem megfelelő régi bevonatoktól, leválasztó anya- goktól, növényektől, kivirágásoktól, - mentes legyen korróziót kiváltó vagy elősegítő anyagoktól.			
Az aljzat előkészítése	A betonaljzattal szemben támasztott, fent leírt követelményeket szemcseszórással, majd tisztít- tással biztosítjuk. A keletkezett víz- és pormaradványokat maradéktalanul el kell távolítani.			
Feldolgozási hőmérséklet	Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +5 °C Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +40 °C			
Rétegfelépítés	1. Az anyagot egyenletesen felkenjük az aljzatra. 2. Hígítás Sto terpentinhelyettesítővel 1:1 arányig lehetséges. 3. A StoCryl GL nem maradhat fényes az aljzaton.			
Anyagelőkészítés	Felhasználásra kész			
Anyagszükséglet	Cikk	Alkalmazás módja	Anyagszükséglet kb.	
	1533	rétegenként, az aljzattól függően	0,2-1,0 l/ m ²	
Feldolgozás	Kézi felhordás kenéssel. Várakozási idők a következő réteg felhordásáig: 10° C-on legalább 3 nap 20° C-on legalább 2 nap 30° C-on legalább 1 nap			
A munkaeszközök tisztítása	Sto terpentin-helyettesítővel.			
Raktározás				
Raktározási feltételek	Száraz helyen kell tárolni. +35 °C feletti hőmérsékletnél nem szabad közvetlen napsugárzásnak kiténni.			
Raktározási idő	Minőségét az eredeti edényben megőrzi... (lásd a csomagoláson)			

StoCryl GL

Alapozó a StoCryl BF 100 alá

Különleges tudnivalók	
Biztonság	A termék kezeléséről, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG biztonsági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára elérhető.
GIS kód	M-GF05
Felülvizsgálat száma	StoCryl GL/DE/DE/005
Érvényesség	2002. 10. 11.