

StoCryl GQ

Alapozó, homokkal töltött

Jellemzés				
Rendeltetés	Nagyon jó tapadókötés a betonhoz és a teherbíró, régi bevonatokhoz. Nagyon jó kötés az utána következő közbenső bevonathoz, ill. záróréteghez. Felhasználásra kész Kvarccal töltött			
Feldolgozás	A felület strukturálása révén az utána következő termékek egyszerű alkalmazása. Kitűnő feldolgozhatóság.			
Alkalmazási terület	Kültéri és beltéri felhasználás Beton aljzatok, valamint teherbíró régi esztrichek Alapozó, valamint hordozóanyag az utána következő közbenső, ill. záróbevonathoz, a StoCretec beton-helyreállítási rendszerén belül a magasépítésben. Gépjárművek által igénybevett felületeken nem alkalmazható.			
Műszaki adatok				
Termékcsoport	Alapozó			
Jellemző adatok	Jellemző	Szabványvizsgálati előírás	Érték	Egység
	Sűrűség	DIN 53-213-2	1,2	g/cm ³ 1)
	Nem illó rész (szilárdtest-tartalom)		50	M-%
	1) g/cm ³ = kg/l A mutatószámok megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély mértékben eltérhet anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná.			
Feldolgozási tudnivalók				
Aljzat	A betonaljzat - laza, málló részekből (pl. csökkent szilárdságú, lerepedő élektől is), könnyen leváló rétegektől (pl. cementhártya) mentes legyen, és nem morzsolódhat vagy porlódhat. - mentes legyen másfajta anyagoktól, így pl. nem megfelelő régi bevonatoktól, leválasztó anyagoktól, növényektől, kivirágásoktól, - mentes legyen korróziót kiváltó vagy elősegítő anyagoktól.			
Az aljzat előkészítése	A betonaljzattal szemben támasztott, fent leírt követelményeket szemcseszórással, majd tisztítással biztosítjuk. A keletkezett víz- és pormaradványokat maradéktalanul el kell távolítani.			
Feldolgozási hőmérséklet	Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +8 °C Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +40 °C			
Rétegfelépítés	1. A StoCryl GQ-t felhordjuk az előkészített aljzatra 2. Az ezt követő közbenső bevonat (pl. StoCryl ZB) vagy záróbevonat (pl. StoCryl RB).			
Anyagelőkészítés	Felhasználásra kész			
Anyagszükséglet	Cikk	Alkalmazás módja	Anyagszükséglet kb.	
	0859	rétegenként, az aljzattól függően	0,2-0,3 kg/m ²	
Feldolgozás	Kenéssel vagy hengerléssel. 24 óra múlva átvonható a közbenső- vagy záróbevonattal.			
A munkaeszközök tisztítása	Vízzel azonnal meg kell tisztítani, a megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.			
Szállítás				
Szín	Fehér			
Raktározás				
Raktározási feltételek	Fagymentes helyen kell tárolni.			
Raktározási idő	Minőségét az eredeti edényben megőrzi... (lásd a csomagoláson)			

StoCryl GQ

Alapozó, homokkal töltött

Különleges tudnivalók	
Biztonság	A termék kezeléséről, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG biztonsági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára elérhető.
GIS kód	M-GP01
Felülvizsgálat száma	StoCryl GQ/DE/DE/005
Érvényesség	2002. 10. 11.