

Műszaki ismertető

StoPur DL 520

PUR balkonfedőbevonat, transzparens, selyemfényű



Jellemzés			
Alkalmazási terület	transzparens fedőbevonat poliuretán bevonatokra balkonfelületekhez, függőfolyosókhoz, fedett sétányokhoz, folyosókhoz és loggiákhoz		
Tulajdonságok	- javítja a tisztíthatóságot - nagyon kopás- és időjárásálló - rugalmas - öregedés-, UV- és fényálló		
Külső megjelenés	- transzparens - selyemfényű		
Műszaki adatok			
Jellemző	Szabvány/vizsgálati előírás	Érték/egység	Megjegyzés
Sűrűség (23°C-os keverék)	EN ISO 2811	0,97 - 1,03 g/cm³	
A jellemzők megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély mértékben eltérhet, anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná.			
Aljzat			
Követelmények	Meglévő PUR bevonat, mint StoPur EB 200, StoPur EB 400 vagy StoPur EA. Az aljzattal szemben támasztott követelmények: Az aljzat legyen száraz, teherbíró, valamint mentes minden elválasztó jellegű szennyezéstől. Az aljzat hőmérséklete +10°C-nál magasabb és 3 °C-kal a harmatpont fölött legyen. Átlagos tapadó-húzószilárdság $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ Legkisebb egyedi tapadó-húzószilárdsági érték 1,0 N/mm²		
Előkészületek	Az aljzat előkészítése rendszerint mechanikus eljárással, pl. acélgolyós szemcseszórással, marással történik, majd a felületet ipari porszívóval portalanítani kell.		

Műszaki ismertető

StoPur DL 520

Kivitelezés		
Kivitelezési hőmérséklet	Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +10 °C Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C	
Feldolgozhatósági idő	+20 °C esetén max 1 óra	
Keverési arány	A komponens: B komponens = 100,0 : 33,3 tömegrész	
Keverési eljárás	Az előírt keverési arányoknak megfelelően szállított A és B komponenszt az alábbiak szerint kell összekeverni: az A komponenszt fel kell keverni, majd maradéktalanul hozzá kell adni a B komponenszt. Lassú fordulatú keverővel (max. 300 ford/perc) alaposan össze kell keverni, míg homogén, csomómentes massa keletkezik. A keverést az edény oldalfalai mentén és alján is alaposan kell elvégezni, hogy a térhálósító egyenletesen szétoszoljon. A keverési idő legalább 3 perc. Keverés után az anyagot egy tiszta edénybe át kell tölteni, és újból át kell keverni. Nem szabad a szállító edényből dolgozni! Az egyes komponensek hőmérséklete keveréskor legalább +15 °C legyen.	
Anyagszükséglet	Felhasználás módja	kb. anyagszükséglet
	Fedőbevonatként	0,1-0,2 kg/m ²
Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, az aljzat állapotától és a konzisztenciától. A megadott felhasználási értékek csak tájékoztató jellegűek. Az anyagszükséglet pontos értékét építményenként egyedileg kell, illetve lehet meghatározni.		
Rétegfelépítés	Meglévő bevonat vagy lezárás: StoPur EB 200, StoPur EB 400 vagy StoPur EA. Szükség esetén StoChips 1 mm-es vagy 3 mm beszórással. - Aljzat előkészítése - Fedőbevonat StoPur DL 520	
Kivitelezés	Meglévő bevonat vagy lezárás: StoPur EB 200, StoPur EB 400 vagy StoPur EA. Szükség esetén StoChips 1 mm-es vagy 3 mm beszórással. - Aljzat előkészítése - Fedőbevonat StoPur DL 520 StoPur DL 520 felhordása moltoprén vagy rövidszálú mohair hengerrel történik. A lezárást az egyenletes felület elérése érdekében a felhordás után keresztirányban is el kell oszlatni. Anyagszükséglet: kb. 0,1-0,2 kg/m²	

Műszaki ismertető

StoPur DL 520

Száradás, kötés, következő réteg felhordása	Porszáras: 30 perc múlva (+20 °C-on) Járható: 12 óra múlva (+20 °C-on)		
Megjegyzések, javaslatok, speciális tudnivalók, egyebek	Az általános felhasználási tudnivalók a www.sto.hu oldalon, valamint az aktuális „Műszaki adatlapok”-ban találhatóak.		
Szállítás			
	Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés
	01281/001	StoPur DL 520	2 kg Set
Raktározás			
Raktározási körülmények	Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen.		
Raktározási idő	Eredeti csomagolásban ...-ig (lásd a csomagoláson).		
Jelölés			
Termékcsoport	Fedőbevonat		
GIS-KÓD	PU50		
Biztonság	A hatályos EK-rendelet értelmében a termék jelölésköteles. Első vásárláskor EK-biztonsági adatlapot adunk. Kérjük, tartsa be a termék kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatást.		

Különleges tudnivalók	A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, illetve adatok a szokásos felhasználási cél, illetve az arra való alkalmasság biztosítását szolgálják meglévő tapasztalataink és ismereteink alapján. Nem mentesítik azokban a felhasználót az alkalmasság és a felhasználás saját felelősségre történő vizsgálata alól. A jelen műszaki adatlapban nem megnevezett felhasználás csak egyeztetés alapján megengedett. Jövőhagyás hiányában a felhasználás saját felelősségre történik. Ez a szabály különösen vonatkozik a más termékekkel történő együttes alkalmazásra. Új műszaki adatlap kiadása esetén minden addigi műszaki adatlap érvényét veszti. A mindenkori aktuális dokumentum megtalálható az interneten.
------------------------------	---

Sto Építőanyag Kft.
H - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Weblap: www.sto.hu