

StoCretec Vegyszerállósági tábla

Érvényes: 2024. november 11-től új vegyszerállósági tábla kibocsátásáig, vagy visszavonásig.

DIBT-Prüfgruppe	Vegyszerállóságok (A mérési körülményektől eltérő igénybevétel - magasabb hőmérséklet, más koncentráció vagy vegyszerkeverékek használata - esetén a lenti adatok érvénytelenek, változhatnak. Ilyen esetekben az Infocenter, vagy a termékmanager ad tájékoztatást.) Bizonyos vegyszerek színváltozást okozhatnak, de ez a bevonat műszaki megfelelőségét nem befolyásolja.)	StoPox 590 EP	StoPox BB OS	StoCryl BF 200	StoCryl BF 700	StoCryl BF 750	StoPox CS 100	StoPox DV 100	StoPox DV 502	StoPur DV 503 transparent	StoPur DV 505	StoPur DV 506	StoPur DV 508	StoPur IB 500/510	StoPox KU 401/411	StoPox KU 601/611	StoPox KU 614	StoPur KV	StoPox MH 100	StoPox SL 100	StoPur TC 100 transparent	StoPma TC 100	StoPma TC 200	StoPox WB 100/110/113	StoPox WHG Deck 100/110	StoPox WHG Deck 105/115	StoPox WL 100/150 transp.	StoPox WL 100/150/200	StoPox WL 113/213	StoPur WV 100/150/200 transp.	StoPur WV 150/200	StoPur WV 152/202 transp.	StoPur WV 202	StoPur WV 210				
Jelmagyarázat: ● 14 napos behatásnak ellenáll (színtől függően annak elváltozása előfordulhat) ○ Max. 3 napos igénybevételnek áll ellen (színváltozás, hólyagosodás előfordulhat) --- Nem áll ellen ▲ Van vizsgálati bizonyítvány, adat onnan származik * Kivéve, ha a folyadék az elektrosztatikus feltöltődés levezetését igényli a kockázatértékelés szerint																																						
	Aceton*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
5	Alkohol, DIBt-vizsgálati oldat*		○	---	---		---	○					○	---	---	●	○	---	---	●		○			○	▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Alumínium-szulfát oldat 50%-os		●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●				○	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
9	Hangyasav 1%		○	---	---		---	○	○				○	---	○	○	○	○	○	○	●	○		●		○	▲	▲	---	---	---	---	---	---	---			
9	Hangyasav 5%		---	---			---	○	○				○	---	---	---	---	---	---	●	●		●	●	---	▲	▲	---	---	---	---	○	---	---	---			
13	Amin DIBt-vizsgálati oldat		---				---	○	○			○		---	---	---	---	---	---			●			---	▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Ammóniaoldat (20-25%)		○				---	●	○	○	●	○	●		○	●	○	○	○	○	○	○	●	●	---	▲	▲	---	---		---	---	---	---	---			
	Ammónia konc.(kb.32%)		○				---	○					○		○	○	○	---	○	○	○			---	▲	▲	---	---		---	---	---	---	---	---			
7a	Aromás észterek / ketonok, DIBt-vizsg. oldat		○				---	○					○		○	●	○	---	●	○	○			---	▲	▲	---	---		---	---	---	---	---	---			
1	Benzin (normál/szuper)*	●	●		---		●	●	●	○	●	○	●		●	●	●	---	●	●	●	○			---	▲	▲	---	●	---	---	---	---	---	---			
	Benzol		○				---	○					○		○	●	○	---	●	○	○			---	▲	▲	---			---	---	---	---	---	---			
	Sör	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○			
3b	Biodiesel (zsírsavmetilészter) max 20%	○	●	---	●			●	●	●	●	○	●	---	○	●	●	---	●	●	●	●			---	▲	▲	---		---	---	---	---	---	---			
	Fehéritő (Na-hipoklorit)																																					
	Fékfolyadék		●	---			---	●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●			---	●	●	●	●	●	●	---	---	---	---			
5	Spiritusz (etanol, etilalkohol)*																																					
5	Butilalkohol, normál (1-butanol)		●		●		●	●	●			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			---	▲	▲	●	●	●	---	---	---	---	---	---			
7	Butanon (metil-etil-keton, MEK)																																					
	Kalciumklorid oldat, telített (42%)		●		●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	○	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
11	Kalciumhidroxid oldat, telített		●		●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	---	●	▲	●	●	●	●	○	●	○	●			
	Kalciumhipoklorit oldat, telített		●		●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	---	●	●	●	●	●	○			○	●			
5	Vegy. jégoldó (izopropil-alkohol / glikol 2:1)		●		○		---	●				●	●	●	●	●	●	○	●	●	●			---	▲	▲	●	●	●	---	---	---	---	---	---			
6b	Klórbenzol		---		---		---	---				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Klóros fehéritő (Na-hipoklorit)																																					
	Krómsav < 5%		---	---	---		---	---						---	---	---	---	---	---	---			●	●	---	▲	●	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Krómsav < 50%		---	---	---		---	---						---	---	---	---	---	---	---					---	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
9	Citromsav 10%	●	●		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	---	▲	▲	---	○	---	---	---	---	---	---			
	Citromsav, telített 42 %		●		●			●				●	●	●	●	●	●		○	●	●			---	▲	●	---		---	---	---	---	---	---	---			
7	Dietil-ftalát		●					○					○		●	●	●			●				---	▲	▲												
7	Dibutil-ftalát		●					○					○			●	●	●		●				---	▲	▲												

StoCretec Vegyszerállósági tábla

Érvényes: 2024. november 11-től új vegyszerállósági tábla kibocsátásáig, vagy visszavonásig.

DIBt-Prüfgruppe	Vegyszerállóságok (A mérési körülményektől eltérő igénybevétel - magasabb hőmérséklet, más koncentráció vagy vegyszerkeverékek használata - esetén a lenti adatok érvénytelenek, változhatnak. Ilyen esetekben az Infocenter, vagy a termékmanager ad tájékoztatást.) Bizonyos vegyszerek színváltozást okozhatnak, de ez a bevonat műszaki megfelelőségét nem befolyásolja.)	StoPox 590 EP	StoPox BB OS	StoCryl BF 200	StoCryl BF 700	StoCryl BF 750	StoPox CS 100	StoPox DV 100	StoPox DV 502	StoPur DV 503 transparent	StoPur DV 505	StoPur DV 506	StoPur DV 508	StoPur IB 500/510	StoPox KU 401/411	StoPox KU 601/611	StoPox KU 614	StoPur KV	StoPox MH 100	StoPox SL 100	StoPur TC 100 transparent	StoPma TC 100	StoPma TC 200	StoPox WB 100/110/113	StoPox WHG Deck 100/110	StoPox WHG Deck 105/115	StoPox WL 100/150 transp.	StoPox WL 100/150/200	StoPox WL 113/213	StoPur WV 100/150/200 transp.	StoPur WV 150/200	StoPur WV 152/202 transp.	StoPur WV 202	StoPur WV 210				
Jelmagyarázat: ● 14 napos behatásnak ellenáll (színtől függően annak elváltozása előfordulhat) ○ Max. 3 napos igénybevételnek áll ellen (színváltozás, hólyagosodás előfordulhat) --- Nem áll ellen ▲ Van vizsgálati bizonyítvány, adat onnan származik * Kivéve, ha a folyadék az elektrosztatikus feltöltődés levezetését igényli a kockázatértékelés szerint																																						
3	Dízelolaj	○	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	○	●	●	●	●				▲	▲	○	○	○								
	Dimetil-formamid, DMF		---		---		---	---					---	---	---	---	---	---								▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
7	Dimetil-ftalát		●					---					---		●		●									▲	▲											
7	Dioktil-ftalát		●					---					---		●		●									▲	▲											
	EDTA telített		●		●		●	●					●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Vas (III)-klorid oldat 46%		●	●			●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Jégoldó (Aviform -L50, -S szilárd, Clariant Safeway)		●				●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●											
	Epoxigyanta, oldószermentes	●	●		●		●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
9	Ecetsav 3%	●	●		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●		▲	▲	●	●	●	○	○	○	○	○			
9	Ecetsav 5%		●		●		●	●	○	●	●	●	●		○	●	●	---	●	●	●	●	●		▲	▲			●		○	○	○	○				
9	Ecetsav 10%		●		---		○	●	●	○	●	○	○		---	●	○	---	●	○	●	●	●		▲	▲			---	---	---	---	---	---				
	Ecetsav 50%		---				---	---				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			---		▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Ecetsav konc.*						---	---																	▲	▲												
7	Észterek / ketonok, DIBt-vizsgálati oldat		---		---	---	---	---					---	---	---	○	---	---	○							▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
5	Etanol, etilalkohol*		---				---	○		---		---	○		---	●	---	---	●							▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○			
5	Etanol vizes oldat 70%		○		●		●	○	○	---		---	○	○	○	●	○	---	○	●	○					▲	▲	●	●	●	○	○	○	○	○			
7	Etilacetát, ecetsav-etilészter*		---	---											---	●	---	---		●						▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
5	Etilénglikol, etándiol, glikol		●				●	●		●		○	○		○	●	○		●			●				▲	▲	○	○									
7	Etil-hexil-ftalát				○			○					○													▲	▲											
	Zsíralkohol-etoxilát és -propoxilát		●		●		●	○				○	○	●	●	●	●	●	●	●						▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Zsíralkohol-szulfonát (tenzid)		●				●					○	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●			
	Zsíralkohol-poliglikol-éter		●					○				○	○		●	●	●		●							▲	▲	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Zsír-sav-metilészter (biodiesel)		○	---	---		---	○				○	○	---	○	○	○	---	○				○	○		▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
2	Repülő-hajtóanyag, DIBt-vizsgálati oldat*		○		---		---	○					○		○	●	○	---	●							▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Folsav (hidrogénfluorid), 5%		---				---	---						---	---	○	---	---		○						▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
8	Formaldehid oldat 20%		●				○	○	●	○	●	○	---		●	○	●	○	○	○			●			▲	▲											
8	Formaldehid oldat 38%		○				○	---	●	○			---		○	○	○	○				●	●			▲	▲											
	Gyümölcslé (almalé)		●		---		●	○					○		●	●	●	●	●	●			●	●		●	●		○	○		○		○	○			
9	Csersav 10%		○				○	---					---		○	●	○	○	○	●		●				▲	▲		○	○		○		○	○			
	Csersav 50%		---				---	---					---		---	○	---	---	---	○						▲												

StoCretec Vegyszerállósági tábla

Érvényes: 2024. november 11-től új vegyszerállósági tábla kibocsátásáig, vagy visszavonásig.



DIBt-Prüfgruppe	Vegyszerállóságok (A mérési körülményektől eltérő igénybevétel - magasabb hőmérséklet, más koncentráció vagy vegyszerkeverékek használata - esetén a lenti adatok érvénytelenek, változhatnak. Ilyen esetekben az Infocenter, vagy a termékmanager ad tájékoztatást.) Bizonyos vegyszerek színváltozást okozhatnak, de ez a bevonat műszaki megfelelőségét nem befolyásolja.)	StoPox 590 EP	StoPox BB OS	StoCryl BF 200	StoCryl BF 700	StoCryl BF 750	StoPox CS 100	StoPox DV 100	StoPox DV 502	StoPur DV 503 transparent	StoPur DV 505	StoPur DV 506	StoPur DV 508	StoPur IB 500/510	StoPox KU 401/411	StoPox KU 601/611	StoPox KU 614	StoPur KV	StoPox MH 100	StoPox SL 100	StoPur TC 100 transparent	StoPma TC 100	StoPma TC 200	StoPox WB 100/110/113	StoPox WHG Deck 100/110	StoPox WHG Deck 105/115	StoPox WL 100/150 transp.	StoPox WL 100/150/200	StoPox WL 113/213	StoPur WV 100/150/200 transp.	StoPur WV 150/200	StoPur WV 152/202 transp.	StoPur WV 202	StoPur WV 210				
Jelmagyarázat:																																						
● 14 napos behatásnak ellenáll (színtől függően annak elváltozása előfordulhat)																																						
○ Max. 3 napos igénybevételnek áll ellen (színváltozás, hólyagosodás előfordulhat)																																						
--- Nem áll ellen																																						
▲ Van vizsgálati bizonyítvány, adat onnan származik																																						
* Kivéve, ha a folyadék az elektrosztatikus feltöltődés levezetését igényli a kockázatértékelés szerint																																						
	Glaubersó, telített (Na-szulfát)		●				●	●					●			●	●	●	●																			
5	Glicerín	○	●		●			●	○					●		●	●	●	●	●																		
5	Glikol, lásd etilenglikol											○				●	●	●	●			●																
9	Uborkalé (12% ecetsav)		---					○	○						---	●	---	---	●																			
3	Fűtőolaj		●		●			○	●		●	●	○			●	---	○	●	●	●	●																
	Káliumklorát, telített		●		●				○				○			●	●	●	●	●	●																	
11	Káliólúg (káliumhidroxid oldat 20%)		●					●	●	●	●		○			●	●	●	○	●	●	●	●	●					○	○	○	○	○	○	○			
11	Káliólúg (káliumhidroxid oldat 50%)		○		---		---				●		---			○	●	○	---	●	○		●	●					---	---	---	---	---	---	---			
12	Káliumcianid oldat, telített		●		●			●	○	●			○	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●				●	●	●	●	●	●	●			
12	Hipermangán oldat, telített		●		●			●	○	●			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●			
12	Kálsalétrom, káliumnitrát (telített oldat)		●		●			●	○	●	●		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			
2	Kerozin JP1,JetA 1, JP 4*		○					○					○		○	●	○	---	●																			
2	Kerozin JP8*		●		●		---	○					○		○	●	●	---	●																			
9	Szénsav oldat, telített	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4	Szénhidrogén, DIBt-vizsgálati oldat, aromás*		●					○					○			●	●	●	●	●	○																	
4a	Szénhidrogén, DIBt-vizsgálati oldat, benzoltartalmú		●												●	●	●	●	●	●	○																	
12	Rézsulfát (rézgálic) oldat, telített	●	●		●			○	●		●		○	●		●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Latex emulzió-és massa		●					●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Magnéziumklorid oldat 20%	●	●		●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Magnéziumklorid oldat, telített 35%		●		●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Magnéziumfoszfát, telített		●		●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Magnéziumsulfát oldat 20%		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Magnéziumsulfát oldat, telített 26%		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Tengervíz	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5a	Metanol*		---	---	---		---	---		---		---	---	---	---	○	---	---	○																			
7	Metilacetát, ecetsav-metilészter*		---	---			---	---		---		---	---	---	---	---	---	---	---																			
	Metil-etil-ke-ton (MEK), butanon			---	---		---	---		---		---	---	---	---	---	---	---	---																			
7	Metil-izobutil-ke-ton MIBK		○				---	---			●		---	---		○	○	○	---	○																		
9	Tejsav 3%		●					●	●		●		○		●	●	●	---	●		●	●	●															
9	Tejsav 10%		○					○	○	○			---		○	●	○	---	○			○	●															

StoCretec Vegyszerállósági tábla

Érvényes: 2024. november 11-től új vegyszerállósági tábla kibocsátásáig, vagy visszavonásig.

DIBt-Prüfgruppe	Vegyszerállóságok (A mérési körülményektől eltérő igénybevétel - magasabb hőmérséklet, más koncentráció vagy vegyszerkeverékek használata - esetén a lenti adatok érvénytelenek, változhatnak. Ilyen esetekben az Infocenter, vagy a termékmanager ad tájékoztatást.) Bizonyos vegyszerek színváltozást okozhatnak, de ez a bevonat műszaki megfelelőségét nem befolyásolja.)	StoPox 590 EP	StoPox BB OS	StoCryl BF 200	StoCryl BF 700	StoCryl BF 750	StoPox CS 100	StoPox DV 100	StoPox DV 502	StoPur DV 503 transparent	StoPur DV 505	StoPur DV 506	StoPur DV 508	StoPur IB 500/510	StoPox KU 401/411	StoPox KU 601/611	StoPox KU 614	StoPur KV	StoPox MH 100	StoPox SL 100	StoPur TC 100 transparent	StoPma TC 100	StoPma TC 200	StoPox WB 100/110/113	StoPox WHG Deck 100/110	StoPox WHG Deck 105/115	StoPox WL 100/150 transp.	StoPox WL 100/150/200	StoPox WL 113/213	StoPur WV 100/150/200 transp.	StoPur WV 150/200	StoPur WV 152/202 transp.	StoPur WV 202	StoPur WV 210				
Jelmagyarázat: ● 14 napos behatásnak ellenáll (színtől függően annak elváltozása előfordulhat) ○ Max. 3 napos igénybevételnek áll ellen (színváltozás, hólyagosodás előfordulhat) --- Nem áll ellen ▲ Van vizsgálati bizonyítvány, adat onnan származik * Kivéve, ha a folyadék az elektrosztatikus feltöltődés levezetését igényli a kockázatértékelés szerint																																						
12	Nátrium-hidrogénkarbonát, -bikarbonát, telített	●	●		●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12	Nátriumkarbonát oldat 20%	●	●		●		●	●	●		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Nátriumkarbonát oldat , telített 27%	●	●		●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Nátriumklorid oldat 20%	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Nátriumklorid, telített	●	●		●		●	●		●		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Nátriumcianid oldat, telített	●	●		●		●	●		●		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		---	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Nátriumhidroxid oldat 10%	●	●		●		●	●	●		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	---	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
11	Nátriumhidroxid oldat 20%	●	●		●		●	○	●		●	○	○	●	●	●	●	○	○	●	●		●	○		▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
11	Nátriumhidroxid oldat 50%		○		○		---	○	●				○		○		○		---	●	●			○		▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	Nátriumhipoklorit oldat, 5% aktív klór		●		●			---					---	---	●	●	●		○					---	▲		---											
	Nátiumhipoklorit oldat, 13% aktív klór, klóros fehérítő		○		---										○	●	○								▲		---											
	Nátriumnitrit oldat, telített		●		●		●							●	●	●	●	●	●	●	●				▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Nátriumnitrát oldat, telített		●		●		●	●				○	●	●	●	●	●	●	●	●	●				○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	Nátriumsulfát oldat, telített (16%)		●				●	●		●		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Természetes halolaj, zsír, lecitin		●		●		●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
14	Szerves tenzidek DIBt-vizsgálati oldat	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		---	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1	Otto-motor hajtóanyag DIN 51600, DIBt vizsg. oldat*	●	●	---			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	---	●	●				---	▲	▲	---	●	---	---	---	---	---	---	---	---	
9	Oxálsav oldat 10%		○					○				○	○		○	○	○		○	○	○				▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	Oxálsav oldat, telített		○												○		○		---		○				▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
4	Paraffin		●		●		●	●				○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4	Petróleum (fp. 150-280° C)		●	●	●		○	○					○	---	●	●	●	●	---	●	●	●	●		---	▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
5	Fenol-oldat 1%		●		●			○					○		●	●	●		●	●	●				---	▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
10	Foszforsav 10%		○					○	○		●	○	○		○	○	○		○		●			---	▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	Foszforsav 75%		---				---	---	---		●		---	---	---	---	---		○	---	---			---	▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	Foszforsav 85%		---				---							---	---	---	---		---	---	---			---	▲		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	Pril tisztítószer	●	●		●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5	Propanol		●				●	●	●			○	●	●	●	●	●	●	---	●					○	▲	▲	●	●	●	○	○	○	○	○	○		
	Piridin		---		---			---					---	---	---	---	---	---	---	---					---	○		---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	Ricinus-olaj		●		●		●							●	●	●	●	●	●	●	●					○		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4b	Nyersolaj, DIBt-vizsgálati oldat		●	○	○		○	●	●	○	●	●	●	---	●	●	●	○	●	●	●	●	●	---	▲	▲	---	○	---	---	---	---	---	---	---	---		

StoCretec Vegyszerállósági tábla

Érvényes: 2024. november 11-től új vegyszerállósági tábla kibocsátásáig, vagy visszavonásig.

DIBt-Prüfgruppe	Vegyszerállóságok (A mérési körülményektől eltérő igénybevétel - magasabb hőmérséklet, más koncentráció vagy vegyszerkeverékek használata - esetén a lenti adatok érvénytelenek, változhatnak. Ilyen esetekben az Infocenter, vagy a termékmanager ad tájékoztatást.) Bizonyos vegyszerek színváltozást okozhatnak, de ez a bevonat műszaki megfelelőségét nem befolyásolja.)	StoPox 590 EP	StoPox BB OS	StoCryl BF 200	StoCryl BF 700	StoCryl BF 750	StoPox CS 100	StoPox DV 100	StoPox DV 502	StoPur DV 503 transparent	StoPur DV 505	StoPur DV 506	StoPur DV 508	StoPur IB 500/510	StoPox KU 401/411	StoPox KU 601/611	StoPox KU 614	StoPur KV	StoPox MH 100	StoPox SL 100	StoPur TC 100 transparent	StoPma TC 100	StoPma TC 200	StoPox WB 100/110/113	StoPox WHG Deck 100/110	StoPox WHG Deck 105/115	StoPox WL 100/150 transp.	StoPox WL 100/150/200	StoPox WL 113/213	StoPur WV 100/150/200 transp.	StoPur WV 150/200	StoPur WV 152/202 transp.	StoPur WV 202	StoPur WV 210				
Jelmagyarázat: ● 14 napos behatásnak ellenáll (színtől függően annak elváltozása előfordulhat) ○ Max. 3 napos igénybevételnek áll ellen (színváltozás, hólyagosodás előfordulhat) --- Nem áll ellen ▲ Van vizsgálati bizonyítvány, adat onnan származik * Kivéve, ha a folyadék az elektrosztatikus feltöltődés levezetését igényli a kockázatértékelés szerint																																						
	Vörösbor	●	●		●		●	○						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Salétromsav 1%		○		○		○	○	○		○	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲	●	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Salétromsav 3%		○				○	○	○		○	○	○		○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	---	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Salétromsav 5%		○				○	---	○		○	○	---		○	●	○	○	---	○	○	○	○	○	---	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Sósav 15%		●				●	○	●	○	●	○	○		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	---	▲	▲	---	●	●	---	---	---	---	---			
10	Sósav 20%		●				○	---	●		●	○	---		●	●	●	●	---	●	---	●	○	○	---	▲	▲	---	●	●	---	---	---	---	---			
	Sósav konc.37%		○				---	---	●		●	○	---		○	●	○	---	○	○	○	○	○	---	▲	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Zsáluolaj		●		●		●	●	○			○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
10	Kénsav 20%		○				○	○	●	●	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	---	▲	▲	---	○	○	---	---	---	---	---			
	Kénsav =< 90%		---				---	---					---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Étolaj	●	●			●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Sztearinszurok		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
14	Tenzidek (pl. aril-alkil-szulfonát)		●		●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4a	Toluol		○	---			○	---	○			○		---	○	○	○	---	○	○	○	○	○	○	---	▲	▲	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Ketchup	●	●		●		●							●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Víz (sótalanított)	●	●	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Hidrogén-peroxid 30%		○	---			---	○	●		●				○	○	○	---	○	○	○	○	○	○	---	▲	○	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Hidrogén-peroxid 50%		---	---	---		---	---							---	○	---	---	○	○	○	○	○	○	---	▲	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	Fehérbor	●	●		●		●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
9	Borkősav 10%		●					○	○			●	○		●	●	●	●	●	●	●	●			○	▲	▲											
	Borkősav 56%		●												●	●	●	●	●	●	●	●				▲	▲											
4	Xilol		●				○	○	○			○	○		●	●	●	●	---	●	●	●			○	▲	▲	●			●	●	●	●	●	●		
	Cukoroldat, telített	●	●	●			●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●		